

[コード : 3130101]

クロムメッキミスト防止剤

ノンミストーCRコンク

Cr-Plating's Mist-Stopper : NONMIST-CRconc

1. ノンミストの特徴

- (1) クロムメッキ作業時におけるミストの発生を効果的に抑制しますから、作業環境が改善されます。同時にドラフト等の排気装置への負荷を軽減出来ます。
- (2) メッキ液中で分解し難く、安定性に優れていますので、持続性が大です。
- (3) 維持費が安く、経済的です。
- (4) メッキ液の表面張力が下がり、液切れが良くなり、メッキ液の汲み出しが減少しますので水洗性や排水性を改善致します。

2. 適用及び効能

装飾及び工業用(硬質)クロムメッキ、黒クロムメッキ等の作業時におけるミスト防止剤。
又、プラスチックメッキの前処理のエッチング処理液にも適用でき、ガス溜まりの発生を防ぎエッチング効果を均一にし、且つ液切れー水洗性を改善します。

3. 使用方法

初期添加量は、大体0.02~0.025ml/l(1000Lで20~25ml)です。

◇ [補給方法]

1日(8h)で約20~40ml/1000L程度です。2~3回に分けて補給します。

(注-1) 作業温度、電流密度、汲み出し等によって消耗量は異なります。

通常、ミスト防止剤の効果が持続している時は、作業中はクロムメッキ液ー液面が薄く均一に“泡”で覆われております。

その“泡”が切れて液面が露出するようになった時点で、適宜0.02~0.03ml/l程度補給して下さい。

(注-2) “ノンミストーCRコンク”は、一度に大過剰(0.1~0.3ml/l以上)加えますと、クロムメッキに“シミや曇り”の原因となりますので注意して下さい。泡立ち(発泡)が数センチに及ぶような状態では加え過ぎです。

4. 取り扱い上の注意

“ノンミストーCRコンク”は、前以て「MSDS」を良く読んでご使用下さい。